

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P400096

setta[®] AQUA HAFT- UND SPERRGRUND

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Aqua Haft- und Sperrgrund ist eine Haftgrundierung auf Holz*, alten Anstrichen, Wandfliesen, Glas, Nichteisen-Metallen und (nach vorherigem Versuch) auf Kunststoffen oder lackierten Untergründen sowie eine Spezialisolierung gegen Nikotin-, Ruß- und eingetrocknete Wasserflecken für innen und außen. Schnelltrocknend und nach 6 Stunden überstreichbar, spannungs- und lösemittelfrei sowie geruchsneutral. setta Aqua Haft- und Sperrgrund kann in Neu- und Altbauten ohne vorheriges Abwaschen direkt auf Gips, Gipskartonplatten, Beton, Holz, und aufgrund seiner Spannungsfreiheit auf alten, dennoch tragfähigen Untergründen eingesetzt werden. Nach 4 – 6 Stunden mit jeder Dispersionsfarbe überstreichbar.

* Holz, innen. Für Holzflächen im Außenbereich setta Aqua Isoliergrund, weiß, verwenden

EIGENSCHAFTEN:

Verarbeitungsfreundlich, spannungsfrei, sehr guter Verlauf, schnelle Durchhärtung, weiß. Ausgezeichnete Haftvermittlung auf Holz, Altanstrich, Kunststoff, NE-Metall, Wandfliesen. Sehr gute Isoliereigenschaft gegen Nikotin-, Ruß- und eingetrocknete Wasserflecken. setta Aqua Haft- und Sperrgrund isoliert auch vergilbte Gipskartonplatten. Aufgrund der großen Anzahl von unterschiedlichen Inhaltsstoffen ist ein Vorversuch sinnvoll.

ANWENDUNG:

Haftgrundierung auf nichtsaugenden Untergründen und Isoliergrund gegen Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken innen und außen

GEBINDE:

1 l, 5 l, 12,5 l

FARB-TÖNE:

Weiß, nicht abtönen!

VERARBEITUNG:

Streichen oder Rollen sowie airless-spritzbar, einmaliger Auftrag genügt in der Regel. Nicht unter +5°C Objekt- und Lufttemperatur verarbeiten. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung. Um die Produkteigenschaften nicht zu verändern, setta Aqua Haft- und Sperrgrund nicht auf feuchten Untergründen verarbeiten, nicht verdünnen, nicht abtönen und nicht mit anderen Produkten mischen. Eine Isolierwirkung ist nur im geschlossenen Anstrichfilm gegeben. setta Aqua Haft- und Sperrgrund nach einer Wartezeit von ca. 24 Std. mit jeder setta Dispersionsfarbe von matt bis hochglänzend überstreichbar. Setta Aqua Haft- und Sperrgrund ist auch mit setta Kunstharzputzen und leichten Tapeten überarbeitbar.

VERDÜNNUNG:

Nicht Verdünnen. Eine Isolierwirkung ist nur im geschlossenen Anstrichfilm gegeben.

WERKZEUG:

Walze, Rolle, Deckenbürste, Pinsel- airless-Spritzgerät

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

GEFSTOFFV:

Kennzeichnung: entfällt

VBF:

entfällt

GISBAU-CODE:

M-GP 01

Ausgezeichnete Haftvermittlung auf nicht saugenden Untergründen, sehr gute Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, weiß deckend, für innen und außen

BESONDERE HINWEISE:

Entsorgungshinweis:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als wässrige Suspensionen, die Farbe und Lacke enthalten (Abfallschlüssel 08 01 20), eingetrocknete Materialreste als Farb- und Lackabfälle (Abfallschlüssel 08 01 12) oder als Hausmüll entsorgt werden (örtlich behördliche Vorschriften beachten!).

Sicherheitsdatenblatt beachten:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Beachten:

Speziell bei Anwendung im Außenbereich vor Feuchtigkeit schützen, daher kurzfristig mit der Schlussbeschichtung überarbeiten.

Temperaturgrenze:

+ 5 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA CLASSIC AQUA HAFT-UND SPERRGRUND

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %	unverdünnt	unverdünnt		ca. 5 % Wasser	
Verbrauchsmengen ml/m ²	Ab 100 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Ggf. exakten Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.			Ab 100 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Ggf. exakten Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.	

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	MM-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	DIN 4MM KONSITENZ
Hochdruck					
Niederdruck					
Airless	0,017-0,028 inch	50° evtl. 40°	180-250 bar	1-2	

TROCKNUNGSWERTE				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR
Nach Stunden			ca. 24 Stunden bei kühlen Temperaturen entsprechend länger	ca. 24 Stunden bei kühlen Temperaturen entsprechend länger

BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
Der Untergrund muss tragfähig und trocken sein.	Auf Vorbehandlung kann normalerweise verzichtet werden (kein Abwaschen, kein Grundieren). Der Untergrund soll jedoch sauber, trocken, fettfrei und frei von trennenden Substanzen sein.
Grundanstrich mit setta Aqua Haft- und Sperrgrund	Streichen, rollen unverdünnt. Airless bis 5 % mit Wasser verdünnt. Lebensmittel sind während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase auszulagern.
Deckanstrich/Schlußanstrich	Mit Dispersionsfarben für Innen, bzw. für Innen und Außen je nach Anwendungsbereich und-zweck.
	NH / 130715

