TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100163

setta®
Einfach besser.

COLL HAFTGRUND PA

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:
setta coll Haftgrund PA ist eine lösemittelfreie, wasserverdünnbare Grundierung zur Vorbereitung von saugenden und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. Estriche, Rohbetondecken, Natur- und Kunststein, keramischen Fliesen und Platten u.a.m—ausgenommen Magnesia-Industrie-estriche und Steinholzestriche— vor dem Egalisieren und Spachteln. Als Haftbrücke bei Altbausanierungsmaßnahmen auf vorhandenen Spachtel- und Ausgleichmassenschichten.

EIGENSCHAFTEN:
Gute Verfestigung, als Grundierung und Haftbrücke einsetzbar, wasserverdünnbar, lösemittelfrei und vielseitig anwendbar.

BASIS:
Kunstharz-Dispersion

GEBINDE:
3 kg, 10 kg

FARBTÖNE:
Weiß– nach dem Trocknen transparent

VISKOSITÄT:
Niedrigviskos

SPEZ.– GEWICHT:
1,0 g/cm³

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:
Am besten zwischen +15°C und +20°C
Nicht unter +10°C Material– und Untergrundtemperatur

AUFTRAG:
Mit üblichen Streich-, Walz– und Spritzgeräten

VERBRAUCH:
Ca. 75 g/m² konzentriert
(Verarbeitung: 1:1 wasserverdünnt)

GEFSTOFFV:
entfällt

VBF:
entfällt

REINIGUNGSMITTEL:
Für nicht ausgehärtetes Material: Wasser

LIEFERGEBINDE:
3 kg Kanister
10 kg Kanister

GEV-EMICODE:
EC 1 „sehr emissionsarm“

GISBAU-CODE:
D 1—lösemittelfrei gemäß TRGS 610

**Lösemittelfrei,
1:1 wasserverdünnbar, universell**

BESONDERE HINWEISE:

Lagerung:
Vor Frost schützen.
12 Monate lagerfähig

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.

VFG
Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
http://www.vfg.net und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA COLL HAFTGRUND PA

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Vorbereitung des Untergrundes:
Bodenbelagsarbeiten erfordern nach DIN 18365 einen sauberen, dauertrockenen, rissefreien, druck– und zugfesten und nach dem Überspachteln ebenen Untergrund. Für andere Anwendungen gelten sinngemäß entsprechende Voraussetzungen. Calciumsulfat (CA) und Calciumsulfatfließestriche (CAF) mechanisch vorbehandeln (CA bürsten, CAF anschleifen) und gründlich absaugen. Vorschriften der Estrichhersteller beachten. Grundierungen, Haftbrücken und Vorstriche sind nicht in der Lage, nicht normgerechte Untergründe „verlegereif“ zu machen. Sie dienen vielmehr dazu, in Verbindung mit geeigneten Materialien optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen.

Verarbeitung:
setta coll PA ist im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser zu verdünnen; auf stark saugenden zementären Untergründen kann bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Saubere Gefäße benutzen. Verdünnte Dispersion gleichmäßig auftragen– Pfützenbildung vermeiden– und zu einem transparenten Film trocknen lassen. Nachfolgende Spachtel– und Egalisierungsarbeiten können bei Zementestrichen nach Aufbringen der Grundierung „naß in naß“ ausgeführt werden. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, u.a. Calciumsulfatestriche ist eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten; bei Holzspanplatten, z.B. Type V 100 mindestens 48 Stunden warten.

VFG
Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
http://www.vfg.net und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de