

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100169

setta[®] COLL UNIVERSAL-FIXIERUNG UF

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta coll Universal-Fixierung UF ist ein lösemittelfreies Haftmittel mit hoher Anfangslebekraft für textile Bodenbeläge mit unterschiedlichen Rückenaustrüstungen, CV-Beläge auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden im privaten Wohnbereich. Wasserverdünnt auch als Rutschbremse für selbstliegende Fliesen geeignet

EIGENSCHAFTEN:

Lösemittelfrei, roll- und spachtelfähig, wasserablösbar. Für Stuhlrollenbelastung und auf Fußbodenheizung geeignet.

BASIS:

Dispersionssystem

GEBINDE:

800 g, 3,5 kg, 5,5 kg, 11 kg

FARBTÖNE:

Weiß

VISKOSITÄT:

Roll- und streichfähig

SPEZ. – GEWICHT:

1,1 g/cm³

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Am besten zwischen +15°C und +20°C

AUFTRAG:

Mit Rolle oder feingezahntem Spachtel Zahnform A 4

VERBRAUCH:

100-250 g/m²

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten.

BELASTBAR:

Ab 24 Stunden

EIGNUNG BEI STUHLROLLENBELASTUNG (ROLLEN NACH DIN EN 12529),

AUF FUßBODENHEIZUNG UND BEI SHAMPOONIERUNG:
Ja – im privaten Wohnbereich bei entsprechendem Fixierungsauftrag

REINIGUNGSMITTEL:

Für nicht ausgehärtete Fixierung: Wasser

GEFSTOFFV:

entfällt

GEV-EMI CODE:

EC 1 „sehr emissionsarm“

VBf:

entfällt

GISBAU-CODE:

D 1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

**Haftklebstoff für textile Beläge
mit unterschiedlichen
Rückenaustrüstungen und CV-
Beläge, lösemittelfrei**

BESONDERE HINWEISE:

Lagerung:

Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

Besondere Vorteile:

- Lange Einlegezeit
- Sichere Endhaftung
- wasserablösbar

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA COLL UNIVERSAL-FIXIERUNG UF

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss eben, fest, sauber und dauer trocken sein. Vorhandene Nutzböden müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein. Die Anwendung der Fixierung auf Holzuntergründen ist möglich. Beim späteren Ablösen können jedoch Beschädigungen des Untergrundes durch Wassereinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Eine Veränderung alter Nutzsichten fällt ausdrücklich nicht unter unsere Gewährleistung.

Verarbeitung:

setta coll UF wird mit einer Rolle oder einem feingezahnten Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen, der Belag nach einer Ablüfzeit von 15-20 Minuten eingelegt und gründlich angerieben. Nach 30-45 Minuten nochmals anreiben. Auf nicht saugfähigen Untergründen/Nutzbelag: Dichte Beläge wie z.B. CV-Beläge erst verlegen, wenn die Fixierung abgetrocknet, jedoch noch haftfähig ist (Flingerfest). Bei CV-Belägen ist das Verschließen der Fugen (Kaltschweißmittel) empfehlenswert.

Hinweis: Bei Einsatz von setta coll UF als Rutschbremse für SL-Fliesen bis max. 10 % Wasser zugeben, gut durchrühren und mit einer feinporigen Rolle auf den Untergrund auftragen. Die Trockenzeit beträgt bei saugfähigen Untergründen 15-30 Minuten. Bei nicht saugfähigen Untergründen eine längere Ablüfzeit einhalten, bis der Einstrich völlig abgetrocknet ist. Danach den Belag einlegen und gründlich anreiben. U. a. bei Doppelbodenkonstruktionen darauf achten, daß die Plattenfugen nicht verklebt werden. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

Kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung:

Eine kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung schwächt die Klebkraft der Fixierung. Deshalb durchnäßte Stellen des Bodenbelages trocknen, ggf. belasten. Danach wird wieder die volle Klebkraft der Fixierung erzielt.

Entfernen des Belages:

Belag an einer Ecke lösen und vollständig entfernen. Schaumrücken- und Fixierungsreste mit warmem, spülmittelhaltigem Wasser durchtränken. Nach dem Einweichen mit einem glatten Spachtel oder Bürste entfernen.

