

setta[®] INNENSPACHTEL LEICHT

Einfach besser.

WERKSTOFF:**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

setta Innenspachtel Leicht ist eine altweiße gebrauchsfertige, hochfüllende Spachtelmasse für den Innenbereich auf allen tragfähigen, gestrichenen und ungestrichenen Untergründen. setta Innenspachtel Leicht eignet sich für Fleck-, Fugen- und besonders rationell als Flächenspachtel auf Putz, Beton, Leichtbeton und Holzfaser sowie zum Einbetten von Fugenstreifen im Trockenbau.

EIGENSCHAFTEN:

Hohe Eigenelastizität, enthält weder Kalk noch Zement, hervorragend schleifbar. Durch den speziellen Füllstoff bietet setta Innenspachtel Leicht ca. 64% mehr Volumen als herkömmliche Spachtelmassen.

BASIS:

Kunstharz-Dispersion

GEBINDE:

5 l, 10 l

FARBTÖNE:

altweiß

VISKOSITÄT:

Standfest

SPEZ. – GEWICHT:

1,1 g/cm³

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Zwischen +10 und +20°C

VERBRAUCH:

Ca. 1,1 kg/m² bei 1 mm Schichtstärke

TROCKENZEIT:

Je nach den herrschenden klimatischen Bedingungen ca. 3 Stunden pro 1 mm Schichtstärke

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:

Nach ca. 12-48 Stunden, je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima

REINIGUNGSMITTEL:

Für nicht ausgehärtete Spachtelmasse: Wasser

LIEFERGEBINDE:

Kunststoffeimer mit 5 l und 10 l Inhalt

GEFSTOFFV, VBF, GGVS/ADR:

entfällt

GISBAU-CODE:

M-DF 01

**Gebrauchsfertige, hochfüllende
Spachtelmasse für den Innenbe-
reich auf allen tragfähigen
gestrichenen und ungestrichenen
Untergründen**

BESONDERE HINWEISE:**Lagerung:**

Vor Frost schützen!
Mind. 12 Monate lagerfähig

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA INNENSPACHTEL LEICHT

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 18350 insbesondere sauber (frei von Ausblühungen, Ölen, Wachsen, groben Verunreinigungen), nicht kreidend, gut gebunden, trocken, nicht zu glatt, gleichmäßig saugend und eben (Toleranzen gemäß DIN 18202) sein. Stark saugende Untergründe mit Grundierung behandeln, dabei Filmbildung auf der Oberfläche vermeiden. Eventuell vorhandene Risse sollen mit Reißspachtel beseitigt werden.

Verarbeitung:

setta Innenspachtel Leicht ist fast auf null ausziehbar, kann ohne Schwund bis auf 5 mm Schichtdicke aufgetragen werden und ist problemlos trocken schleifbar. Beim Schleifen bitte Augenschutz tragen, setta Innenspachtel Leicht ist durchgetrocknet, wenn alle Wasseranteile verdunstet sind. Die Trockenzeit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte sowie aufgebrachtener Schichtdicke. Wird nicht durchgetrockneter setta Innenspachtel Leicht überstrichen, so kann die Farbschicht die Trocknung verzögern. Bei Gefahr von Regen, Frost oder bei rel. Luftfeuchte von mehr als 80 % soll setta Innenspachtel Leicht nicht verarbeitet werden. Werden feuchte Untergründe gespachtelt, so verlängert sich die Trocknung entsprechend, denn die Feuchtigkeit unter setta Innenspachtel Leicht muß ebenfalls verdunsten. Das gute Füllvermögen von setta Innenspachtel Leicht macht den Zusatz von Zement überflüssig. Eine Zementzugabe ist nicht empfehlenswert.

