

setta[®] PROFI PLAN 200

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Profi Plan 200 ist eine selbstverlaufende, dünn-schichtig auszieh-bare, hydraulisch abbindende, zementäre Universal-Spachtelmasse

EIGENSCHAFTEN:

Selbstverlaufend
Dünn-schichtig ausziehbar
Hydraulisch abbindend
Geeignet als Parkettuntergrund in 2mm Schichtstärke bei der Ver-wendung von setta coll PK

ANWENDUNG:

setta Profi Plan 200 dient zum Spachteln und Ausgleichen von Estri-chen, Schnellestrichen und Rohbetondecken in Schichtdicken bis zu 10mm und zum füllen von Löchern und Vertiefungen im Innenbe-reich. Für den Einsatz auf Gussasphaltestrich empfehlen wir die Spachtel- und Nivelliermasse setta Plan S.

GEBINDE:

25kg

Farbtöne:

grauges Pulver

VERARBEITUNG:

In ein sauberes Gefäß gibt man 6,0 l reines, kaltes Wasser vor. Da-nach wird das Spachtelmasse-pulver mit einer Rührmaschine zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt. Eine Reifezeit von mind.2 Minuten ist empfehlenswert. Die Masse wird innerhalb der angegebe-nen Verarbeitungszeit auf den Untergrund aufgetragen und ggf. mit der Glättkelle geglättet. Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen und bei Schichtstärken über 5mm kann die Bildung von Haarrissen nicht ausgeschlossen werden. In diesen Fällen wird der Einsatz von setta Plan S bzw. setta Plan ST empfohlen.

Ein evtl. Nachspachteln mit setta Profi Plan 200 wird am besten dann durchgeführt, wenn die erste Schicht begehbar, aber noch feucht ist. Sollte die erste Schicht trocken sein, ist eine Zwischengrundierung, z. b. mit setta Profi Grund erforderlich. Abbindende Schichten unbe-dingt vor zu schneller Austrocknung, z. B. durch direkte Sonnen-einstrahlung, Zugluft oder hohe Raumtemperatur schützen. Vor der Verlegung von Belägen muss die Ausgleichsschicht völlig durchge-trocknet sein.

GEFSTOFFV:

Reizend Hinweis im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Gebinde be-achten.

VBF:

GISBAU-CODE:

TRGS 613

LAGERUNG:

6 Monate lagerfähig. Vor Feuchtigkeit schützen



Zementäre Universal-Spachtelmasse

BESONDERE HINWEISE:

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außer-halb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA PROFI PLAN

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:

Verbrauchsmengen kg/m ² pro mm Schichtstärke	1,5 kg
---	--------

HINWEISE ZUM ANSATZVERHÄLTNISS:

ca. 6,0 l Wasser auf 25 kg SETTA PROFI PLAN

VERARBEITUNGSZEIT:

bei + 18°C innerhalb von ca. 25 Minuten nach dem Anmischen

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Am besten zwischen +15°C und +20°C nicht unter +5°C oder über +30°C

TROCKNUNGSWERTE:

Begehrbar:	Frühestens nach 2 Stunden
------------	---------------------------

Verlegereif :	Nach ca.24 Stunden
---------------	--------------------

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 insbesondere dauertrocken, sauber (frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln), rissfrei, zug- und druckfest und nicht zu glatt oder zu rau sein. Nachstehende Untergründe müssen mit folgenden Grundierungen bzw. Haftbrücken vorbehandelt sein:

Stark saugende Zementestriche:	setta Profi Grund 100 (1:1 wasserverdünnt)
--------------------------------	--

Calciumsulfatestriche bzw. Calciumsulfat-(fließ)-estriche:	setta Profi Grund 100 (1:1 wasserverdünnt)
---	--

mineralisch gefüllt:	setta coll 2-K Grundierung
----------------------	----------------------------

Terrazzo,Steinfliesen und andere glatte und dichte Untergründe:	Setta coll 2-k Vorstrich
---	--------------------------

Bei Grundierung saugfähiger zementärer Untergründe mit setta Profi Grund kann die angesetzte Spachtelmasse auf den noch feuchten Vorstrich aufgebracht werden. In anderen Fällen muss der Vorstrich vorher vollständig abgetrocknet sein.

