

setta[®] RISS

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta riss ist eine gebrauchsfertige, elastoplastische Dichtungsmasse auf Acryl-Dispersionsbasis. Zur Abdichtung von Putz- und Mauerwerksrissen sowie gering dehnungsbelasteten Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN:

Überstreichbar, universell anstrichverträglich und selbsthaftend, mit Feinputzstruktur und geringem Schwund. Elastoplastisch, universell überstreichbar und anstrichverträglich, putzähnliche Oberflächenstruktur, geringer Schwund, ausziehbar in dünnen Schichten, alterungs- und witterungsbeständig, selbsthaftend, Bewegungsaufnahme 10 %

ANWENDUNG:

Verschließen von Putz- und Mauerwerksrissen. Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich.

GEBINDE:

300 ml

FARBTÖNE:

altweiß

VERARBEITUNG:

Vorbehandlung des Untergrundes

Falls erforderlich, Risse keilförmig mit einem geeigneten Werkzeug aufweiten, Rissflanken auf Tragfähigkeit prüfen (Entfernen von losen Teilchen, die die Haftfestigkeit von setta Riss beeinträchtigen können). Rissflanken mit Wasser vor-nässen. Ein spezieller Voranstrich ist nicht erforderlich.

VERDÜNNUNG:

WERKZEUG:

Kartuschenpistole

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Mit Wasser

GEFSTOFFV:

VBF:

GISBAU-CODE:

Nicht klassifiziert



Elastoplastische Dichtungsmasse auf Acryl-Dispersionsbasis, innen und außen

BESONDERE HINWEISE:

Die Oberfläche von setta Riss ist solange vor Wassereinwirkung (z.B. Regen) zu schützen, bis sich eine feste Haut gebildet hat. setta Riss sollte je nach Auftragsstärke und Temperatur frühestens am nächsten Tag mit Fassadenfarben bzw. –putzen überarbeitet werden. In frischem, unverarbeitetem Zustand und während der Aushärtungsphase ist setta Riss frostempfindlich.

Schutzmaßnahme

Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Hautverschmutzungen gründlich mit Wasser abwaschen.

Reinigung

Frischer, noch nicht abgebundener Dichtstoff kann mit Wasser entfernt werden. Gleiches gilt für die Reinigung der Werkzeuge. Im abgebundenem Zustand ist der Dichtstoff in allen Lösemittel unlöslich. Ausgehärteter Dichtstoff kann nur mechanisch mit Hilfe eines geeigneten Werkzeuges (z.B. Abziehklinge) entfernt werden.

Lagerung

Bei kühler und trockener Lagerung ist der setta-Dichtstoff im ungeöffneten Original-Gebinde bis zu 18 Monate verarbeitbar.

Entsorgung

Durchgetrocknete Produktreste in den Hausmüll / Gewerbeabfall geben. Nicht durchgetrocknete Produktreste geben Sie bitte zur kommunalen Sammelstelle (Abfallschlüssel: 080403-EAK-Code). Nur restleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de